



METALLURGICA VENETA

ACCIAI SPECIALI • ACCIAI COMUNI • ASTE CROMATE • TAGLI A MISURA
TUBI IN ACCIAIO PER APPLICAZIONI MECCANICHE • TUBI PER CILINDRI

INOX TEMPRATO X90CrMoV18 RETTIFICATO			
DIAMETRO mm		Peso Kg/Mt	SPECIFICHE TECNICHE
X90CrMoV18	TEMP. D.	8 h6	0,4
X90CrMoV18	TEMP. D.	10 h6	0,62
X90CrMoV18	TEMP. D.	12 h6	0,89
X90CrMoV18	TEMP. D.	16 h6	1,58
X90CrMoV18	TEMP. D.	20 h6	2,47
X90CrMoV18	TEMP. D.	25 h6	3,86
X90CrMoV18	TEMP. D.	30 h6	5,55
X90CrMoV18	TEMP. D.	40 h6	9,88
X90CrMoV18	TEMP. D.	50 h6	15,40
TOLLERANZA ISO h 6			
DUREZZA SUPERFICIALE 54 / 58 HRC			
COMPOSIZIONE CHIMICA C 0,75 - 0,95 Cr 16 - 18 Mo < 0,75 Si MAX 1 Mn MAX 1 P < 0,040 S < 0,030			
Struttura martensitica : magnetico . Atto ad ottenere le durezze più elevate rispetto ad ogni altro tipo di acciaio resistente alla corrosione e agli acidi . Impiegato per cesoie, alberi, cuscinetti a sfera e rullo . Può essere sostituito senza preavviso dal X105CrMo17 .			

Metallurgica Veneta S.p.A.: Via Natta, 21 - 36045 LONIGO (VI) - Tel. 0444 436321 r.a. - Fax0444 835929

<http://www.metallurgicaveneta.it> - e-mail: info@metallurgicaveneta.it

C.F., P.IVA e Reg. Imp. VI: 02170460246 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000,00 - REA 211826