



METALLURGICA VENETA

ACCIAI SPECIALI • ACCIAI COMUNI • ASTE CROMATE • TAGLI A MISURA
TUBI IN ACCIAIO PER APPLICAZIONI MECCANICHE • TUBI PER CILINDRI

TUBO TEMPRATO 100 Cr 6		
DIAMETRO mm	Peso Kg/Mt	SPECIFICHE TECNICHE
TUBO TEMPRATO 100Cr6	20 X 12 h7	1,58
TUBO TEMPRATO 100Cr6	25 X 14 h7	2,56
TUBO TEMPRATO 100Cr6	30 X 16,5 h7	3,87
TUBO TEMPRATO 100Cr6	40 X 26 h7	5,31
TUBO TEMPRATO 100Cr6	50 X 28 h7	10,55
TUBO TEMPRATO 100Cr6	60 X 36 h7	14,22
TUBO TEMPRATO 100Cr6	80 X 56 h7	20,18
TUBO TEMPRATO C60	16 X 7 h7	1,28
TOLLERANZA ISO h 6		
DUREZZA MINIMA 62 HRC		
COMPOSIZIONE CHIMICA C 0,95-1,10 Mn 0,25-0,45 Si 0,15-0,35 P < 0,25 S < 0,025 Cr 1,40-1,60		
PROFONDITA' DI TEMPRA Diam. 8 - 16 : 1,0 - 1,6 mm Diam. 17 - 20 : 1,6 - 2,0 mm Diam. 21 - 35 : 2,0 - 2,5 mm Diam. 36 - 40 : 2,5 - 3,0 mm Diam. 41 - 80 : 3,0 - 3,5 mm		

Metallurgica Veneta S.p.A.: Via Natta, 21 - 36045 LONIGO (VI) - Tel. 0444 436321 r.a. - Fax 0444 835929

<http://www.metallurgicaveneta.it> - e-mail: info@metallurgicaveneta.it

C.F., P.IVA e Reg. Imp. VI: 02170460246 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000,00 - REA 211826